

	42-13	42-28	56-13*	67-28	69-13	69-20	69-28	90-28	90-36	ULTRA
Color	Marrón	Marrón	Marrón	Marfil	Marrón	Marrón	Marrón	Marrón	Marrón	Marrón
% de resina	13	28	13	28	13	20	28	28	36	18
Revestido**	1S	2S	1S	2S	1S	2S	2S	2S	2S	1S
Lijado***	Ninguno	L1C	Ninguno	L1C	Ninguno	L1C	L1C	L1C	L1C	Ninguno
Gramaje del papel (g/m <sup>2</sup> )	205	205	273	327	337	337	337	439	439	2x337
Espesor nominal (mm)	0,279	0,279	0,356	0,406	0,508	0,508	0,508	0,610	0,610	0,889
Peso (g/m <sup>2</sup> )	234,4	244,1	307,6	407,7	380,3	405,2	439,4	585,9	595,7	800,7
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	0,851	0,926	0,926	0,996	0,817	0,831	0,951	0,908	0,996	0,903
Resistencia a la tracción en dirección de fabricación (N/M)	23 292	26 094	23 117	37 477	33 099	40 629	45 008	63 396	63 571	79 585
Resistencia a la tracción en dirección transversal (N/M)	9107	11 909	10 858	19 264	15 411	19 789	23 292	32 223	34 500	38 878

\* 56-13 no sometido a pruebas externas aún.

\*\* Durante la producción, PolyBak se reviste por 1 cara (1C) o por las 2 caras (2C).

\*\*\* Lijado por 1 cara (L1C) también implica que el material se puede lijar por ambas caras.



La marca de la silvicultura responsable

## Almacenamiento adecuado de PolyBak

Cuando se almacena en un entorno limpio y seco, PolyBak es un producto estable con una vida útil de almacenamiento ilimitada.

## Procedimientos de laminado

PolyBak se puede adherir a diversos sustratos, tableros de aglomerado, tableros de fibras de densidad media, etc., con las colas de fraguado en frío y en caliente más habituales, como alcohol polivinílico o cola de contacto. Para obtener más información, visite [www.PolyBak.com](http://www.PolyBak.com).

## Garantía limitada

Richwood Industries, Inc. no ejerce control alguno sobre el modo en el que los productos PolyBak se almacenan, manipulan o utilizan una vez enviados desde fábrica. Por tanto, no ofrecemos garantía alguna, ya sea expresa o implícita, sobre los efectos de su utilización. La única obligación por garantía es sustituir o aceptar la devolución de materiales que el fabricante considere defectuosos. No se ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, lo que incluye, sin limitaciones, ninguna garantía implícita de comerciabilidad. Ninguna persona está autorizada a otorgar ninguna representación o garantía del producto en nombre de PolyBak, y las declaraciones de esta índole no serán vinculantes.

**RICHWOOD Industries, Inc.** • 2700 Buchanan Ave. S.W. • Grand Rapids, MI 49548 • +1 616•243•2700 • [www.richwoodind.com](http://www.richwoodind.com)

## Datos de sostenibilidad

- Sin formaldehído añadido (*no added formaldehyde*, NAF)
- Sin productos químicos prohibidos
- Productos y producción poco contaminantes
- Elaborado a partir de material reciclado
- Elaborado a partir de recursos renovables
- Puede contribuir a la obtención de puntos para créditos LEED MR 4.1, 4.2, EQ 4.4, 4.5

Para obtener más información, visite [www.PolyBak.com](http://www.PolyBak.com)

## Tamaños de los productos

PolyBak está disponible en los tamaños normales.

### Láminas

Anchuras de las láminas (mm)\*: 635, 787, 940, 1245, 1549

Longitudes de las láminas (mm): 2464, 2769, 3073, 3683

Se dispone de anchuras y longitudes personalizadas (pueden aplicarse cantidades mínimas).

### Rollos\*\*

Anchuras normales (mm)\*: 635, 787, 940, 1245, 1549

Metraje normal: 549 metros lineales (M/L)

\* Modelos de PolyBak en **negro** y **marfil**: pueden aplicarse cantidades mínimas y recargos para la anchura de 940.

\*\* PolyBak Ultra no está disponible en rollos ni en anchuras de 940.

Todos los rollos van alrededor de núcleos de 152 (DI) (hay otros tamaños disponibles previa solicitud).

Se dispone de anchuras y longitudes personalizadas (pueden aplicarse cantidades mínimas).